Material Type		EP-7s	EP-10s	EP-11	EP-12	EP-12B	EP-12C	EP-13	EP-13B	EP-14	EP-16
（Br）	Gs	1800±150	1900±150	2000±150	2450±150	2500±150	2500±150	2600±150	2550±150	2450±150	≥2425
Residual flux density	mT	180±15	190±15	200±15	245±15	250±15	250±15	260±15	255±15	245±15	≥242.5
（Hcb）	Oe	1300±200	1600±200	1600±200	2150±150	2150±150	2150±150	2250±150	2150±200	2100±150	≥2100
Coercive force	kA/m	103.4±16	127.3±16	127.3±16	171.1±11.94	171.1±11.94	171.1±11.94	179.1±11.94	171.1±11.94	167.1±11.94	≥1671.1
（Hcj)	Oe	2000±350	2200±350	2200±350	2600±100	2650±250	2900±300	2800±250	2900±300	≥2700	≥2700
Intrinsic	kA/m	159±28	175±28	175±28	207±8	210.8±19.89	230.7±23.53	222.7±23.53	230.7±23.53	≥215	≥215
（BH）max	MGOe	0.7±0.1	0.8±0.1	0.9±0.1	1.4±0.15	1.4±0.15	1.4±0.15	1.5±0.15	1.45±0.15	1.35±0.15	1.6±0.15
Maximum	kJ/m3	5.6±0.8	6.4±0.8	7.2±0.8	11.2±1.2	11.2±1.2	11.2±1.2	12±1.2	11.6±1.2	10.8±1.2	12.8±1.2
Reversig temperature（％℃）		-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18